



Primer MCT 5 5 liter

Dispersionsprimer avsedd för alla typer av underlag. Används till alla MCT avjämningsmassor. Primer MCT 5 är alkalibeständig och vattenskadestabil.

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra fullgod vidhäftning till underlaget. Temperaturen i underlaget får ej understiga +10° C. För bästa resultat bör temperaturen ligga mellan 10-25° C.

Primer MCT 5 blandas till rätt koncentration i ett blandningskärl. (Se blandningstabell) Skaka dunken före blandning. Blanda noggrant.

Primerblandningen fördelas jämnt över golvytan och borstas in i underlaget. På starkt sugande underlag skall primern påföras i 2 omgångar, se blandningstabell. Primern ska ha torkat och bildat film innan spackling utförs. Spackling skall utföras inom 72 timmar från primning.

Primer Tabell		
Underlag	Blandningsförhållande Primer : Vatten	Ca åtgång l/m²
Betong	1:3	0,15
Lättbetong	1:3	0,15
Trä, linoleum, golvgips	5:1	0,25
Homogen PVC	1:1 + torrpulver*	0,2
Marmor, klinker, sten, färg	1:1 + torrpulver*	0,2
Torra, starkt sugande ytor	1:5 + 1:3	0,2
Över nyligen lagd MCT produkt	1:8 + 1:3**	0,2

* Strö ca: 1 dl spackelpulver per m² och borsta in i den våta utlagda primern och låt torka.
** Vid första appliceringen, ha på rikligt med primerblandning så att underlaget blir igenomdränkt.
1:3 blandningen kan utföras innan första strykningen torkat.

Förvaras frostfritt

7350081750053 (EAN)