

Kiilto Klinkerfog



Snabbhärdande fogmassa för klinker och natursten. Även för utomhusbruk. Fogbredd 2–12 mm. Cementbaserad.



- lättapplicerad och snabbhärdande fogmassa för fogning av golv
- god slitstyrka, fogbredd 2–12 mm
- lämplig för klinker och natursten både inom- och utomhus
- cementbaserad, 7 färger
- dryg, 0,5–1,5 kg/m² beroende på platt- och fogstorlek

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kiilto Klinkerfog är en snabbhärdande, M1-klassificerad fogmassa för klinker och natursten. Utvecklad för professionell användning. Kiilto Klinkerfog är lämplig vid en fogbredd på 2–12 mm och ett minsta fogdjup på 3 mm. Fogning kan utföras inom 5 timmar till 3 dagar efter platsättning (beroende på fästmassa, underlag och rådande arbetsförhållanden).

BRUKSANVISNING

Blandning: Kiilto Klinkerfog strös gradvis ner i kallt, rent vatten under maskinell omrörning. Låt lösas upp i vattnet 1–2 minuter och rör om igen. Färdigblandad massa ska användas inom 20–30 minuter. Fogning: Applicera fogmassan med en gummispäckel diagonalt över fogarna. Pressa kraftigt så att fogmassan fyller fogarna ordentligt. Låt torka tills fogmassan inte längre fastnar på fingrarna (vanligtvis 15–30 minuter) och rengör sedan med en fuktig svamp. Torktiden är beroende av plattan, underlaget, fogstorlek och rådande arbetsförhållanden. För tidig rengöring eller för mycket vatten kan orsaka missfärgning av fogen. Byt ut smutsigt rengöringsvatten regelbundet och ersätt med rent vatten för att få jämnare fogar och minimera kalkavlagring. När fogmassan har torkat, rengör ytan med en torr trasa eller trassel. Fukta fogarna med rent vatten (t.ex. med en vattenspruta) 1–3 gånger under de första 24 timmarna för optimal fogstyrka. Använd Kiilto Våtrumssilikon för fogning av hörn och genomföringar. OBS! Vi rekommenderar att oglaserade plattor fuktas före fogning. Vid montering av porösa plattor, testa först hur fogmassan släpper vid tvättning från plattytan. Undvik fogfärger som skiljer sig för mycket från plattans färg. Vid fogning av täljsten eller andra porösa material, följ noggrant tillverkarens anvisningar. Inte lämplig för områden med permanent vattenbelastning (t.ex. simbassänger).

Normal åtgång (materials spill är inte inräknade):

plattstorlek	fogbredd	fogdjup	åtgång
10 cm x 10 cm	3 mm	5 mm	ca 0,5 kg/m ²
30 cm x 30 cm	3 mm	8 mm	ca 0,4 kg/m ²

YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt

SLITSTYRKA	≤ 1 000 mm ³ (EN 13888)
KRYMPNING	≤ 3 mm/m
APPLICERINGSTEMPERATUR	Optimal appliceringstemperatur: +18–20 °C, lägsta appliceringstemperatur: +5°C
MAX. KORNSTORLEK	0,3 mm
FROSTBESTÄNDIGHET	Tryckhållfasthet ≥ 15 MPa och böjhållfasthet ≥ 2,5 MPa (EN 13888) efter frysnings-tiningscykler
ÅTGÅNG	Normalt 0,5–1,5 kg/m ² beroende på plattstorlek och fogbredd
FOGSTORLEK	Fogbredd 2–12 mm och fogdjup minst 3 mm
BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE	10 viktdeklar fogpulver per 2,3–2,5 viktdeklar rent vatten
YTDRAGHÅLLFASTHET	≥ 2,5 MPa (EN 13888)
TYP/BINDEMEDEL	Bindemedel: polymer och cement, fyllnadsmassa: kalksten och kvartssand
BEARBETNINGSTID	ca 20–30 minuter efter tillsats av vatten
VATTENABSORPTION	<2 g/30 min, <5 g/240 min (EN 13888)
FÄRGER	7 färger
FÖRPACKNINGSTORLEKAR	3 kg och 10 kg plasthinkar, 20 kg säck
FÖRVARING	Kan förvaras i oöppnad säck, torrt, max. 9 månader och i plasthinkar max. 15 månader från tillverkningsdatum.



kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har nogat läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

MILJÖ OCH SÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.