

ORCHESTRA

Tekniskt blad



EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHETER	STANDARDS
	VARP	VÄFT		

ALLMÄNNA FUNKTIONER

Komposition	100% solution dyed acrylic Sunacryl			
Ytbehandling	Cleangard smuts- och vattenavvisande behandling			
Väv	Canvas			
Vikt	290	g/m ²	ISO 3801	
Tjocklek	0.64	mm	ISO 5084	
Bredder	120 165 200 250	cm	EN 1773	
Rullängd	60 60 50 50	ml		

TYGMOTSTÅND

Rivstyrka	140	90	daN/5cm	ISO 13934-1
Brothållfasthet	23	20	%	ISO 13934-1
Rivhållfasthet	4	2.3	daN	DIN 53.363
Styvhet	1250	880	mN	ISO 2493
Töjning under belastning	3	7	%	MO LAB 025
Schmerber	>350		mm	ISO 811
Spraytest	4-5		Class / 5	ISO 4920
Oljebeständiga egenskaper	4-5		Class / 8	ISO 14419
Hållbarhet	4		Class / 4	EN 13561

FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgbäständighet UV utomhus - 1000h	4-5	Class / 5	ISO 105 B04
Färgbäständighet UV inomhus	7-8	Class / 8	ISO 105 B02
Färgbäständighet vid torr friktion	5	Class / 5	ISO 105X12
Färgbäständighet vid vid friktion	5	Class / 5	ISO 105X12
färgbäständighet	4	Class / 4	EN 13561

OCH UTRANGERINGAR

Garanti	10	years	
Rekommenderad användning	Däckarmmarkis, Fällbar armmarkis, Holländsk baldakin, Fast markis, Utvändig velum, Pergola, Konservatorisk blind, Segelskugga		

This product's values may vary with a tolerance of $\pm 5\%$

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/en/UK

